

FICHA TECNICA

DESCARGAR 

FERRARA GRIS



Calidad: Primera
Tamaño Nominal o Formato:
 45cm x 90,1cm
Modular(M) o no Modular :
 No Modular
Código SKU: 201707
País Origen: Colombia
Superficie: Esmaltada GL


Producto inspirado en la madera, gracias a su acabado, diseño y color se ha convertido en la cerámica ideal cuando quieras reproducir el estilo propio de la madera, además su formato tipo liston llena de mayor realismo los espacios



USOS

Todo Producto Para Piso, Pueder ser Instalado en la pared

Piso



ÁREAS DE INSTALACIÓN

- | | |
|---|--|
| <input checked="" type="checkbox"/> Habitación | <input checked="" type="checkbox"/> Sala |
| <input checked="" type="checkbox"/> Cocinas | <input checked="" type="checkbox"/> Comedor |
| <input checked="" type="checkbox"/> Baños | <input checked="" type="checkbox"/> Oficinas |
| <input checked="" type="checkbox"/> Comerciales | <input checked="" type="checkbox"/> Gimnasio |
| <input checked="" type="checkbox"/> Biblioteca | <input checked="" type="checkbox"/> Cafetería |
| <input checked="" type="checkbox"/> Centros Estéticos | <input checked="" type="checkbox"/> Centros de Salud |
| <input checked="" type="checkbox"/> Teatro | <input checked="" type="checkbox"/> Restaurante |



CARACTERÍSTICAS



Fabricado Por





Bar



Hotel



Colegios

Boutique de
Moda**EMPAQUE**

CAJA	Piezas	m ²
	4	1,62
ESTIBA	Cajas	m ²
	56	90,72

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

		REQUISITOS (parámetros)		NORMA NTC 919 Anexo K Grupo B11b	CERÁMICA ITALIA
DIMENSIONES Y CALIDAD SUPERFICIAL	LONGITUD Y ANCHO	La desviación en % con respecto al tamaño de fabricación	(+/- 0.6%)	NTC 4321-2	CUMPLE
		La desviación en % con respecto a los 10 especímenes del ensayo	(+/- 0.5%)		CUMPLE
	ESPEORES	La desviación en % con respecto al espesor de fabricación	(+/- 5.0%)		CUMPLE
	RECTINILIDAD	La desviación en % con respecto a los tamaños de fabricación	(+/- 0.5%)		CUMPLE
	ORTOGONALIDAD	La desviación máxima en % con respecto a los tamaños de fabricación	(+/- 0.5%)		CUMPLE
	PLANARIDAD DE LA SUPERFICIE	La desviación máxima en % con respecto a los tamaños de fabricación para el lado y diagonal de fabricación para el centro y puntas	(+/- 0.5%)		CUMPLE
	CALIDAD SUPERFICIAL	Mínimo 95% libre de efectos	Mínimo 95%		CUMPLE

PROPIEDADES FISICAS	% ABSORCION DE AGUA	Porcentaje en masa	($6\% < E_v \leq 10\%$)	NTC 4321-3	CUMPLE
	RESISTENCIA A LA ROTURA EN (N)	Espesores $\geq 7,5$ mm mínimo 800 N	> 800 N	NTC 4321-4	> 900 N
		Espesores < 7,5 mm mínimo 500 N	> 600 N		N/A
	MODULO DE ROTURA (N/mm ²)	Mínimo 18, mínimo individual 16	> 18 N/mm ²		> 19 N/mm ²
	RESISTENCIA A LA ABRASION	USO		NTC 4321-7	Piso
PEI			4		
COEFICIENTE DE FRICCION	CLASE		NTC 4321-17	1	
PROPIEDADES QUIMICAS	RESISTENCIA AL MANCHADO	CLASE	(Mínimo Clase 3)	NTC 4321-14	5
	RESISTENCIA A LOS QUIMICOS	MINIMO B	Mínimo B	NTC 4321-13	CLASE A