

FICHA TECNICA

DESCARGAR 

MADERA ZEBRANO OSCURO 25X75


Calidad: Primera
 Tamaño Nominal o Formato:
 25x75
 Código SKU: 202134
 País Origen: Colombia
 Superficie: Esmaltada GL



USOS

Todo Producto Para Piso, Pueder ser
 Instalado en la pared

Piso



ÁREAS DE INSTALACIÓN

- Habitación
- Sala
- Cocinas
- Comedor
- Baños
- Oficinas
- Comerciales
- Piscina



EMPAQUE

CAJA

Piezas

m²

8

1,5

ESTIBA

Cajas

m²

42

63



CARACTERÍSTICAS



Fabricado Por

 **cerámica
italia**
 Un paso adelante en decoración

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

| | | REQUISITOS (parámetros) | | NORMA NTC 919 Anexo K Grupo BIIb | CERÁMICA ITALIA |
|--|---------------------------------------|--|------------------------|---|------------------------|
| DIMENSIONES Y CALIDAD SUPERFICIAL | LONGITUD Y ANCHO | La desviación en % con respecto al tamaño de fabricación | (+/- 0.6%) | NTC 4321-2 | CUMPLE |
| | | La desviación en % con respecto a los 10 especímenes del ensayo | (+/- 0.5%) | | CUMPLE |
| | ESPEORES | La desviación en % con respecto al espesor de fabricación | (+/- 5.0%) | | CUMPLE |
| | RECTINILIDAD | La desviación en % con respecto a los tamaños de fabricación | (+/- 0.5%) | | CUMPLE |
| | ORTOGONALIDAD | La desviación máxima en % con respecto a los tamaños de fabricación | (+/- 0.5%) | | CUMPLE |
| | PLANARIDAD DE LA SUPERFICIE | La desviación máxima en % con respecto a los tamaños de fabricación para el lado y diagonal de fabricación para el centro y puntas | (+/- 0.5%) | | CUMPLE |
| | CALIDAD SUPERFICIAL | Mínimo 95% libre de efectos | Mínimo 95% | | CUMPLE |
| PROPIEDADES FÍSICAS | % ABSORCIÓN DE AGUA | Porcentaje en masa | (6% < Ev ≤ 10%) | NTC 4321-3 | CUMPLE |
| | RESISTENCIA A LA ROTURA EN (N) | Espesores ≥ 7,5 mm mínimo 800 N | > 800 N | NTC 4321-4 | > 900 N |
| | | Espesores < 7,5 mm mínimo 500 N | > 600 N | | N/A |
| | MODULO DE ROTURA (N/mm ²) | Mínimo 18, mínimo individual 16 | > 18 N/mm ² | | > 19 N/mm ² |
| | RESISTENCIA A LA ABRASION | USO | | NTC 4321-7 | PISO |
| | | PEI | | | 4 |
| COEFICIENTE DE FRICCIÓN | CLASE | | NTC 4321-17 | 1 | |
| PROPIEDADES QUÍMICAS | RESISTENCIA AL MANCHADO | CLASE | (Mínimo Clase 3) | NTC 4321-14 | 5 |
| | RESISTENCIA A LOS QUÍMICOS | MINIMO B | Mínimo B | NTC 4321-13 | CLASE A |