

### FICHA TÉCNICA

## MADISON 20x120



#### DESCRIPCIÓN

BALDOSAS CERÁMICAS CON BASE PORCELÁNICA Y ACABADO ESMALTADO MATE Y RECTIFICADO

#### CARACTERÍSTICAS

TIPOLOGÍA: PORCELÁNICO ESMALTADO

FORMATO: 200 mm X 1200 mm

AL TENER UNA POROSIDAD PRÁCTICAMENTE NULA, TIENE UNA ELEVADÍSIMA RESISTENCIA A LOS FACTORES CLIMATOLÓGICOS ADVERSOS, SOBRE TODO ANTE LAS HELADAS.

TODO ESTO SE CONSIGUE AL SINTERIZAR LAS ARCILLAS NOBLES A 1250°C, CONSTITUIDO POR UN AMASIJO ÚNICO COMPACTO.

#### ESPECIFICACIONES

NORMA	DESCRIPCIÓN	MÍNIMO EXIGIDO	ESPECIFICACION INTERMATEX
ISO 10545-2	Longitud y Anchura	max. 0.6%	< 0.1%
ISO 10545-2	Planitud de Superficie	max. 0.5%	< 0.2%
ISO 10545-3	Absorción de Agua	max. 0.5%	< 0.1%
ISO 10545-6	Abrasión Profunda	max. 175 mm <sup>3</sup>	< 115 mm <sup>3</sup>
EN-101:1991	Dureza al rayado según Mohs	no exigible	MOHS 4

#### APLICACIONES

ESTE TIPO DE BALDOSA SE PUEDE APLICAR COMO PAVIMENTO, REVESTIMIENTO Y PARA FACHADAS (VENTILADAS Y APLACADA CON CEMENTO COLA).

#### MODO DE EMPLEO

SE COLOCARÁ LA BALDOSA, PRESIONANDOLA Y MOVIENDOLA PARA CONSEGUIR EL APLASTAMIENTO TOTAL DE LA COLA. ACTO SEGUIDO SE NIVELARÁ LA PIEZA. SE ACONSEJA DEJAR SIEMPRE ENTRE CADA PIEZA UNA JUNTA MÍNIMA DE 2 MM.

#### RECOMENDACIONES

UTILIZAR SIEMPRE GUANTES ADECUADOS Y CALZADO DE PROTECCIÓN ANTI-APLASTAMIENTO.

#### ALMACENAMIENTO

ALMACENAR EL PRODUCTO EN LUGARES PLANOS Y RESGUARDADOS DE LA LLUVIA.

#### PRESENTACIÓN

Pzs/caja	cajas por palet	Kg. Palet	m <sup>2</sup> por palet
5	37	1.045,00	44,4

LA EFECTIVIDAD DE NUESTROS SISTEMAS ESTÁ BASADA EN LAS INVESTIGACIONES LLEVADAS A CABO EN LABORATORIOS Y AÑOS DE EXPERIENCIA. GARANTIZAMOS QUE LA OBRA EJECUTADA CON NUESTROS SISTEMAS SE

ENCUENTRA DENTRO DE LOS ESTÁNDARES A CONDICION DE QUE NUESTRAS INDICACIONES SEAN DEBIDAMENTE SEGUIDAS Y QUE EL TRABAJO ESTE BIEN EJECUTADO. DECLINAMOS CUALQUIER RESPONSABILIDAD SI EL

RESULTADO FINAL SE VE AFECTADO POR FACTORES AJENOS A NUESTRO CONTROL. EL USUARIO DEBE COMPROBAR QUE EL PRODUCTO SUMINISTRADO SE AJUSTA A LAS NECESIDADES PARA LAS QUE VA DESTINADO,

DEBIENDO REALIZAR UNA PRUEBA PREVIA EN LOS CASOS QUE PROCEDA O SEA NECESARIO